



Conferma

eurofins

Eurofins Product Testing A/S conferma che il campione di rivestimento per pavimenti con il nome

EpoxPav sl 30
fornito da
Italchimica

ha dimostrato bassi contenuti di VOC nel test specificato nel credito LEED EQ 4.2.

I contenuti di VOC sono rimasti sotto il valore limite specificato in 100 grammi di VOC meno acqua per litro per i rivestimento per pavimenti.

Il test è stato fatto a Agosto del 2012, vedere test report no.G17247B.

Il contenuto volatile è stato calcolato da Eurofins.
Il contenuto di acqua è stato specificato dal produttore.
Il contenuto solido è stato determinato da Eurofins.

Con questa conferma, l'uso del prodotto può essere qualificato come rispettoso del credito LEED EQ 4.2

22 August 20122

Thomas Neuhaus
Head of product emission test centre

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovej 38
DK 8464 Galten / Denmark

Tel +45 70 22 42 76
Fax +45 70 22 42 75

www.product-testing.eurofins.com



Italchimica S.r.l
Via Adda 15
20090 Opera (MI)
Italia

Eurofins Product Testing A/S
Smedskovvej 38
DK-8464 Galten
Denmark

Tel. +45 70 22 42 76
Fax +45 70 22 42 75
eurofins@eurofins.dk
www.eurofins.com/product-emissions

Data
21 agosto 2012

Nostro riferimento
G17247B

Test Report – LEED EQ 4.2 - 2009

Materiale campione

Identificazione del campione	EpoxPav sl 30
Tipo di prodotto	rivestimento per pavimenti
Data del prodotto, come da indicazioni del produttore	Densità: 1.24 g/ml at 20 °C, 2K: A:B = 100:30
Data di ricevimento	3 agosto 2012
Periodo analitico	15 – 16 agosto 2012.

Metodi applicati

Metodi	Principio	Parametro	Limiti di rilevazione	Incertezza
LEED EQ 4.1-2009 ASTM D 2369 - 04	Gravimetrico	Contenuto volatile/solido del rivestimento	1 g/l	10 %

Il contenuto volatile di un campione è stato calcolato facendo salire la sua temperatura fino a 110°C per 60 minuti.

Il risultato è una media di un test triplo. Il risultato è stato calcolato come:
[g tutti i composti volatili] - [g acqua] - [g composti esenti] / [l materiale]- [l acqua] - [l composti esenti]

Risultati analitici

	Contenuto solido % massa	Contenuto di acqua, % massa	g/l di VOC meno acqua meno l composti esenti	limite di VOC, g/l
EpoxPav sl 30	97.6	0	30	100*

* Limite di VOC per gli rivestimento per pavimenti.

Eurofins Product Testing A/S

Thomas Neuhaus
Head of product emission test centre