

ITALPAINT 67

FINITURA POLIURETANICA ALIFATICA FLESSIBILE, PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA PROTEZIONE UV DI IMPERMEABILIZZAZIONI

Caratteristiche

- Finitura brillante, impermeabile all'acqua, e resistente alla luce e all'abrasione.
- Ottime resistenze sia chimiche che meccaniche ad acidi diluiti ed alcali.
- Resiste ad acqua calda fino a +90°C.

Campo di impiego

ITALPAINT 67 viene normalmente utilizzato per il solo rivestimento protettivo di finiture di rivestimenti impermeabilizzanti realizzati con **POLIRAPID**, **POLIFLEX 91**.

Applicazione

Preparazione del supporto

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza alla trazione di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione superficiale della pavimentazione eseguendo a seconda del tipo di superficie la levigatura o carteggiatura. L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Preparazione del prodotto

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso fino ad ottenere una massa omogenea.

In funzione del tipo di applicazione il prodotto può essere diluito con **DILUENTE PU1** in ragione del 3-10 %.

Applicazione

ITALPAINT 67 è applicabile con attrezzature tradizionali quali pennello, rullo, spruzzo airless.

L'eventuale seconda mano va data quando la precedente è fuori polvere e comunque entro le 24 ore.

A seconda dello stato del supporto applicare da 200 a 400 g/m² di prodotto.

Pulizia attrezzi

Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti con **DILUENTE PU1** dopo il loro uso.

Dati tecnici

Colore	Cartella RAL	-
Massa volumica	1,30 ± 0,05 kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosità a 20°C	60 ± 10 secondi	ISO 2431 Coppa Ø6
Durata in vaso a 25°C	3 ore	EN ISO 9514
Rapporto di miscela <i>Parti in peso di comp. A</i> <i>Parti in peso di comp. B</i>	100 20	-
Consumo teorico	200-400 g/m ²	-

Indurimento

A 25°C, 50 % U.R. - Secco al tatto - Sovrapplicazione - Praticabile con cautela	60-120 minuti 10 ore minimo, 24 ore massimo 30 ore
--	--

Condizioni di Immagazzinamento

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi.

Sicurezza

Nell'applicazione di questo prodotto è consigliabile l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze chimiche.

Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La società declina ogni responsabilità civile per l'utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle specifiche tecniche.